

SAN MARCO

is a brand of
San Marco Group Spa

www.san-marco.com

SAN MARCO GROUP
Via Alta 10/A - 30020
Marcon (Venezia), Italia

info@sanmarcogroup.com
+39 041 4569322
www.sanmarcogroup.com

Paeninsula Eggshell

Matná dekoratívna povrchová úprava s efektom eggshell pre interiéry



SÉRIA 347

PAENINSULA EGGSHELL - V.2024-09-23

POPIS

Dekoratívna povrchová úprava pre zariadenie a vlastné prispôsobenie prostredia a miestností v interiéri podľa najmodernejších štýlov a trendov. Exkluzívna matná povrchová úprava s efektom „eggshell“ s rovnomerným a elegantným vzhľadom a dôkladná voľba farebných odtieňov, inšpirovaná talianskou umeleckou tradíciou, sa dokonale snúbi s dosiahnutím exkluzívneho, moderného a trendového prostredia. Vysoká krycia schopnosť a odstrániteľnosť škvŕn zaisťujú jej jednoduchú aplikáciu a čistenie.

Je bez zápachu, neobsahuje prchavé organické zlúčeniny (VOC), plastifikačné činidlá a formaldehyd.

Je klasifikovaná na základe francúzskej ministerskej vyhlášky pre kvalitu vzduchu v interiéroch ako A+.

Výrobek je ve shodě se specifikacemi certifikace Air Comfort Gold od Eurofins.

Súladi s požiadavkami Nariadenia ES 852/2004 v oblasti hygieny potravinárskych produktov.

Certifikát Redcert²: produkt znižuje spotrebu fosílnych zdrojov využívaním obnoviteľných surovín v hodnotovom reťazci.

TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY

- Vlastnosť pojiva: chemicky upravené (modifikované) syntetické polyméry vo vodnej disperzii.

- Klasifikácia pre kvalitu vzduchu v interiéri (Indoor Air Quality): A+

- Certifikácia Indoor Air Comfort Gold (Eurofins IACG-442-01-01)

- Vyhovuje HACCP podľa požiadaviek Nariadenia ES 852/2004

* - Skúšobný protokol č. 5279F2021 Studio ASA - Treviso, podľa normy UNI 11021:2002.

- Zatriedenie UNI EN 13300:

.Odolnosť voči umývaniu ISO 11998: trieda 1

.Lesk EN ISO 2813: 5-10 uhol 60°; 15-20 uhol 85°, eggshell

.Krycia schopnosť ISO 6504-3: trieda 2 pri výdatnosti 7 m²/l

Ďalšie charakteristiky

- Objemová hmotnosť UNI EN ISO 2811-1: 1,30±0,05 kg/l
- Reakcia na oheň podľa EN 13501-1: Trieda A2 s1 d0

Vzťahuje sa na spotrebu neprekračujúcu uvedené hodnoty, a na aplikáciu na nehorľavý povrch.

- Zasychanie (pri 25°C a 65% relatívnej vlhkosti): na dotyk za 30 min.; schopný náteru ďalšej vrstvy po 2 hodinách.

INFORMÁCIE O POUŽITÍ

Vhodný na:

- Nové a staré omietky na báze vodných pojív.
- Povrchy z betónu.
- Povrchy zo sadry a sadrokartónu.
- Staré nátery a vrstvy organickej alebo minerálnej povahy, suché, celistvé, savé a súdržné.
- Konglomeráty rôznej minerálnej povahy s podmienkou, že pohlcujú vlhkosť.
- Podklady z nového dreva alebo už natretého.
- Podklady zo železných kovov vhodne pripravené.
- Pozinkované povrchy, hliníkové a z ľahkých zliatin.

Povrchy sa vhodne pripravujú podľa pokynov odseku PRÍPRAVA PODKLADU.

Nepoužívať na čerstvé a tendenčne zásadité podklady, ponechať primeraný čas na vyzretie, spravidla štyri týždne.

POZOR na aplikáciu na drevo s vysokým obsahom tanínu. Pre obmedzenie tvorby tmavých škvrn aplikujte izolačnú podkladovú vrstvu UNIMARC ANTITANNINO, kód 3390019.

PRÍPRAVA PODKLADU

Murované povrchy:

- Presvedčiť sa, že podklad je dobre vysušený a vyzretý. Ak je to potrebné postarať sa o jeho obnovu alebo spevnenie pomocou špecifických výrobkov.
- V prítomnosti plesne spracovať povrch pomocou čistiaceho prostriedku COMBAT 222 kód 4810222 a sušiacim prostriedkom COMBAT 333 kód 4810333. V prípade potreby pridať do výrobku zdravotnícky prostriedok COMBAT 444 kód 4810444.
- Odstrániť kefovaním alebo umývaním prípadné zvetrané vrstvy a odlupujúce sa vrstvy starých náterov. Odstrániť úplne prípadné nadvihnuté vrstvy vápennej alebo temperovej maľovky.
- Odstrániť nánosy prachu, smogu a ostatných pomocou očistenia kefou.
- Vyrovnáť nepravidelnosti podkladu a ošetriť diery, praskliny, trhliny a preliačiny pomocou TAMSTUCCO 9400006/9410110. Zatrieť pukliny vhodnými utesňujúcimi prostriedkami.
- Obrúsiť výplne a záplaty skleným papierom; odstrániť prach.
- Vykonať prípadné vyhladenia na omietke s prostriedkom RASAMIX 9440160 alebo s BETOMARC 9450150 alebo s RASOMARC 9500150 podľa typológie podkladu.
- Zafixovať jednou vrstvou IDROFIS 4700006, akrylovým, vodou riediteľným, stenovým fixačným prostriedkom, alebo mikronizovaným fixačným prostriedkom bez rozpúšťadiel ATOMO 8840001. Na sadrokartón naniesť špeciálny izolačný prostriedok PREPARA 4710019, izolačný prostriedok s pigmentom. Obvykle na veľmi zvetrané povrchy, s prítomnosťou tenkej vrstvy starých farieb alebo zničených náterov, používať rozpúšťadlový fixačný izolant ISOMARC 4410111 alebo mikronizovaný fixačný prostriedok bez rozpúšťadla ATOMO 8840001.
- Na dosiahnutie hladkých povrchov na pórovitých podkladoch, málo rovnomerných, sa odporúča náter 2 vrstiev prostriedku UNIMARC FONDO UNIVERSALE séria 335.

- Aplikujte prípravok povrchovej vrstvy.

Drevené povrchy:

- Obrúste ich brúsnym papierom kvôli odstráneniu odstávajúcich drevených vlákien a ostrých hrán.
- Odstráňte prípadné vrstvy starých odlupujúcich sa náterov a zdrsnite všetky už natreté povrchy.
- Prípadne prítomnú živicu odstráňte vhodným riedidlom.
- Zatmelte nedokonalosti syntetickým tmelom. Obrúste zatmelené miesta brúsnym papierom a odstráňte prach vzniknutý pri brúsení.
- Na suchý a čistý podklad aplikujte podkladový náter UNIMARC FONDO UNIVERSALE série 335.
- Aplikujte prípravok povrchovej vrstvy.

Povrchy zo železného materiálu:

- Mechanickým alebo manuálnym čistením odstráňte šupinky nedokonale priliehajúcich laminácií a prípadné stopy hrdze.
- Odstráňte prípadné staré a nedokonale priľnuté nátery a obrúste celý povrch brúsnym papierom.
- Odmastite povrch vhodným riedidlom.
- Odstráňte všetky stopy prachu a nečistôt.
- Na dokonale suchý povrch aplikujte MARCOTECH AU METAL PRIMER 3320807.
- Aplikujte prípravok povrchovej vrstvy.

Pozinkované povrchy, povrchy z hliníka a ľahkých zliatin:

- Mechanickým alebo manuálnym čistením odstráňte prípadné stopy oxidov.
- Vykonajte dôkladné odmastenie vhodnými alkalickými roztokmi alebo riedidlom.
- Odstráňte prípadné vrstvy nedokonale priliehajúcich starých náterov a obrúste povrch brúsnym papierom kvôli zdrsneniu povrchu.
- Odstráňte každú stopu prachu a pristúpte k nanášaniu, na úplne suchý povrch, prostriedku MARCOTECH AU METAL PRIMER 3320807 v zónach, ktoré vykazovali koróziu.
- Aplikujte prípravok povrchovej vrstvy.

NÁVOD NA POUŽITIE

Podmienky prostredia a podkladu:

Teplota prostredia: Min. +8 °C / Max. +35 °C

Relatívna vlhkosť prostredia: <75%

Teplota podkladu: Min. +5 °C / Max. +35 °C

Vlhkosť podkladu: <10%

- Náradie: štetec, valček, striekanie

Pre drevené a kovové povrchy sa odporúča aplikácia striekaním kvôli dosiahnutiu esteticky optimálneho výsledku s hladkým a rovnomerným povrchom.

- Počet vrstiev: najmenej 2 vrstvy.

- Riedenie: vodou.

.štetka, valček: prostriedok pripravený na použitie alebo maximálne 10 %.

.striekanie: 10 %.

- Pre zvýraznenie vlastností povrchovej úpravy je potrebné pripraviť dokonalé rovné a hladké povrchy.

- Orientačná výdatnosť: 10-11 m²/l na jednu vrstvu a vzťahuje sa to na hladké podklady a stredne savé. Je vhodné určiť skutočnú výdatnosť pomocou predbežnej skúšky na špecifickom podklade.

ZAFARBENIE

Zafarbenie sa dosiahne pomocou Sistema Tintometrico.

Výrobok je navyše zafarbitel'ný farbivami COLORADO série 548.

V prípade použitia rôznych výrobkov sa odporúča zmiešať medzi sebou rôzne produkty za účelom vyhnúť sa ľahkým rozdielom v odtieňoch.

USKLADNENIE

Maximálna teplota skladovania: +30 °C

Minimálna teplota skladovania: +5 °C

Produkt je vhodné použiť do 2 rokov od dátumu výroby, ak je skladovaný v originálnych, neotvorených baleniach a vo vhodných teplotných podmienkach.

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Hraničná hodnota EU (Smernica 2004/42/ES)

Kat. A/l: nátery pre dekoratívne efekty (základ voda): 200 g/l (2010)

Obsahuje max: 0,5 g/l VOC

Používať produkt podľa platných hygienických a bezpečnostných noriem; po použití neponechávať obaly roztrúsené po okolí, nechať zvyšky dobre vyschnúť a spracovať ich ako špeciálny odpad. Nezhadzovať zvyšky do kanalizácie, do vodných tokov alebo do okolia. Ďalšie informácie nájdete v karte bezpečnostných údajov.

HESLO TEXTU

Matná dekoratívna povrchová úprava s efektom eggshell pre interiéry

Aplikácia prípravku PAENINSULA EGGSHELL série 347, s obsahom etylén-vinylacetát kopolyméru vo vodnom roztoku, na už pripravené povrchy, a to najmenej vo dvoch vrstvách, v množstve závislom na nasiakavosti podkladu.

Dodanie a aplikácia materiálu €/m².